

Tanımı

Hammerfast EX-THERM; yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalarında kullanılan yapıştırıcı ve tamir macunudur.

Avantajları

- Kokusuz ve zararsızdır,
- Su ile her oranda karışır,
- 1400 derece sıcaklığa kadar kullanılabilir.
- Yanmaz, alev almaz.
- Çok iyi yapışma gücüne sahiptir.

Uygulama alanları

Yüksek sıcaklık dayanımı istenen yerlerde yapıştırma veya tamir harcı olarak kullanılabilir. Fırınlarda, ısıtıcılarda, ateş tuğlalarının yapıştırılmasında, şömine ve barbekülerde, kazanlarda, katalitik dönüştürücülerde kullanılabilir.

Uygulama Yüzeyleri

Taşyünü, cam yünü, metal, cam, beton, tuğla, seramik, ahşap, keçe, kağıt, beton yüzeylere yapıştırmada kullanılabilir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin yağ ve kirden arındırılmış, sağlam ve tozumasız olmalıdır.

Uygulama

Hammerfast EX-THERM, kullanıma hazır ve macun kıvamındadır. Hava ile kürlenir. Sürülerek uygulanması gereken yerlerde %5 oranında su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile uygulama yapılabilir. Uygulama esnasında dekoratif yüzeylere macunun bulaşması halinde kuruma süresini tamamlamadan ıslak bez veya sünger ile silinmelidir..

Sarfiyat

Uygulama kalınlığı ve tamir boyutuna göre değişiklik gösterir.

Teknik özellikler

Renk / görünüm	Krem / macun kıvamı
Koku	Kokusuz
Yoğunluk	2,50±0,05 g/cm ³
Uygulama kalınlığı	0,5-3 mm
İlk kuruma	15-30 dak. (Kalınlığına göre değişir)
Tam kuruma	18-24 saat (Kalınlığına göre değişir)
Isı dayanımı	Max. 1500 °C

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast EX-THERM kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Yapıştırıcının açık zamanı ve kuruma süresi zemin ve ortam sıcaklığına ve uygulama yüzeyinin emiciliğine göre değişmektedir.

Güvenlik ve uyarıları

- Zararlı kimyasallar içermediğinden dolayı solunması herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermez.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Göz ve cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde doktora başvurulmalıdır.
- Göz ve cildi tahriş eder.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

5 kg / 10 kg / 25 kg'lık ambalajlarda satışa sunulur.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

