

Tanımı

Su bazlı akrilik reçine esaslı genel kullanım maksatlı bir yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Solvent içermez,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Kullanıma hazırdır.

Kullanım alanları

Sunta, MDF, masif ile yapılan genel ahşap işlerinde, maket yapımında, betopan ve XPS, EPS uygulamalarında yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

Uygulama özellikleri

Açık zamanı	4-6 saat
Kuruma süresi	12 saat
Son kuruma	48-72 saat

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Hammerfast A-100 yapılacak yüzeyde gevşek parça ve bir katman olmamasına dikkat edilmeli gevşek bir katman var ise kazınmalı temizlenmeli ve Hammerfast RM-150 tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Uygulama

Hammerfast A-100 yapıştırma işleminin yapılacağı yüzeye fırça veya rulo yardımı ile yeteri kadar sürülmelidir. Daha sonra yapıştırılacak materyal yerine yerleştirilerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. İyi bir yapışma için yapıştırılan yüzeyler herhangi bir ısı olmadan en az 12 saat pres altında kalmalıdır.

Teknik özellikler

İçerik	Akrilik esaslı, solventsiz
Renk ve görünüm	Beyaz sıvı
Sıcaklık dayanımı	-10 °C / +70 °C
Esneklik	Düşük
Suya dayanıklılık	Düşük

Sarfiyat

200-250 gr/m².

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Su bazlı olduğundan ilk yapışma gücü düşüktür ve iyi yapışma için en az 12 saat yapıştırılan yüzeyler pres altında tutulmalıdır.
- +5 °C nin altındaki sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.
- Su buharı geçirgenliğine izin vermeyen materyallerin yapıştırma işleminde kuruma süresi değişiklik gösterebilir.

Güvenlik önlemleri

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (eldiven, gözlük) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

20 ve 30 kg'lık plastik bidonlarda.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

