

Tanımı

Betondaki hızlı su kaybını önleyerek çatlak oluşum riskini azaltan parafin esaslı sıvı kür malzemesidir.

Avantajları

- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Yüksek performanslıdır.
- Yüzeyde balmumu oluşturarak hızlı kurumayı ve çatlamayı önler.
- Kullanıma hazırdır ve uygulaması kolaydır. Sulama, çuval ve telis gibi zahmetli işleri ortadan kaldırır.
- Yüzeyin su geçirimsizliğini azaltır.
- Betonun düzgün bir şekilde kürlenmesini sağlayarak mukavemetini artırır.
- Don dayanımını artırır.
- Püskürtülerek uygulanabilir.
- Beton ile etkileşime girmez.

Kullanım alanları

İç ve dış mekânlarda, dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. Taze dökülmüş beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarında, hava alanı ve saha uygulamalarında, endüstriyel zeminler, ön gerilmeli kirişler ve kazıklar, şev duvarları, teraslar, sulama kanalları, otoyol, baraj, tünel, metro, alışveriş merkezleri, konut, iş merkezleri gibi mühendislik yapılarındaki geniş ve açık beton yüzeylerde kullanılır.

Uygulama sınırları

Uygulama sıcaklığı	En az +5°C
Kuruma süresi	Yaklaşık 2 saat*

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Uygulama

Beton serbest yüzey suyunu kaybettikten sonra uygulanmaya başlanır. Kurumuş beton yüzeylere uygulanmaz.

Uygulama

Teknik özellikler

İçerik	Parafin esaslı, solventsiz
Renk ve görünüm	Beyaz sıvı (Kuruma sonrası şeffaf)
Yoğunluk	1,10 ±0,05 g/ml (23 °C'de)

Sarfiyat

Kullanım oranı hava sıcaklığı, rüzgâr ve nem oranına göre değişkenlik gösterir. Ortalama tüketim 150-250 gr/m²'dir.

Dikkat edilecek hususlar

- Dondan korunmalıdır.
- Püskürtme elemanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C'den düşük olmamalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

25 kg'lık plastik bidonlarda veya 200 kg'lık sac varillerde satışa sunulur.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

