

Tanımı

Betondaki hızlı su kaybını önleyerek çatlak oluşum riskini azaltan solventli akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesidir.

Avantajları

- Yüzeyde film tabakası oluşturarak hızlı kurumayı ve çatlamayı önler.
- Kullanıma hazırdır ve uygulaması kolaydır. Sulama, çuval ve telis gibi zahmetli işleri ortadan kaldırır.
- Yüzeyin aşınma dayanımı artırır ve tozumasını önler.
- Uygulandığı yüzeye parlaklık ve canlılık verir.
- Yüzeyin su geçirimsizliğini azaltır.
- Betonun düzgün bir şekilde kürlenmesini sağlayarak mukavemetini artırır.
- Don dayanımını artırır.
- Kür uygulamasında sonra üzerine çimento, alçı ve reçine esaslı uygulamalar yapılabilir,
- Düşük viskozitelidir, püskürtülerek uygulanabilir.

Kullanım alanları

İç ve dış mekânlarda, dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. Taze dökülmüş beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarında, hava alanı ve saha beton uygulamalarında, endüstriyel zeminler, ön gerilmeli kirişler ve kazıklar, şev duvarları, teraslar, sulama kanalları, otoyol, baraj, tünel, metro, alışveriş merkezleri, konut, iş merkezleri gibi mühendislik yapılarındaki geniş ve açık beton yüzeylerde kullanılır.

Uygulama sınırları

Uygulama sıcaklığı	En az +5°C
Kuruma süresi	Yaklaşık 2 saat*

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Uygulama

Beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz alınca uygulamaya başlanabilir. Uygulama öncesi ürün ambalajında karıştırılmalıdır. Karıştırılan ürün püskürtme yöntemi ile yüzeyde göllenme oluşmayacak şekilde yüzeye uygulanır. Uygulanan bölge 3-4 saat yağmurdan korunmalıdır.

Teknik özellikler

İçerik	Solventli akrilik reçine esaslı
Renk ve görünüm	Beyaz sıvı (Kuruma sonrası şeffaf)
Yoğunluk	1,00 ±0,05 g/ml (23 °C'de)

Sarfiyat

Kullanım oranı hava sıcaklığı, rüzgâr ve nem oranına göre değişkenlik gösterir. Ortalama tüketim 150-200 kg/m²'dir.

Dikkat edilecek hususlar

- Dondan korunmalıdır.
- Püskürtme elemanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C'den düşük olmamalıdır.
- Kullanma ve elleçleme esnasında açık alev ve sigara kullanılmamalıdır.
- Kapalı alan uygulamalarında ortam iyi havalandırılmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

17 kg'lık plastik bidonlarda veya 180 kg'lık sac varillerde satışa sunulur.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

