

Tanımı

Tek bileşenli, solventsiz, akrilik polimer dispersiyon esaslı, seramik üzeri seramik uygulamalarına uygun dolgulu astar malzemesidir.

Kullanım alanları

Seramik, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.

Avantajları

- Sırlı, parlak ve pürüzsüz yüzeyler üzerine seramik, fayans veya karo yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak tutunmayı sağlar,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Solvent içermediği için insan ve çevreye zarar vermez,
- Kullanıma hazırdır ve uygulaması kolaydır,
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

Uygulama özellikleri

Kuruma süresi	45-60 dak.
Üzerine kaplama süresi	~ 48 saat
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +30°C
Alt yüzey uygulama sıcaklığı	> +5 °C

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Hammerfast Astar V'nin yapılacağı yüzeyde gevşek parça ve bir katman olmamasına dikkat edilmeli gevşek bir katman var ise kazınmalı temizlenmeli ve Hammerfast RM-150 tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Uygulama

Hammerfast Astar F ürünü kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, daha sonra fırça veya rulo ile uygulama yapılacak yüzeyin tamamına uygulanmalıdır. Hammerfast Astar F ürününe herhangi bir katkı ilave edilmemelidir.

Teknik özellikler

İçerik	Akrilik esaslı, solventsiz
Renk ve kıvamı	Açık mavi renk sıvı
pH	7,00 - 9,00
Yoğunluk	1,15 ±0,05 g/ml
Yapışma dayanımı	Betondan kopma

Sarfiyat

~ 150 gr/m². (Tek kat için).

Dikkat edilecek hususlar

- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir,
- Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır,
- Hammerfast Astar F ürününe herhangi bir katkı ilave edilmemelidir,
- Hammerfast Astar F kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır,
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır,
- Yüzey sıcaklığı +5 °C'den düşük olmamalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven, gözlük) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, standart şartlarda muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

1 kg, 3 kg ve 5 kg'lık plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

