

Tanımı

Tek bileşenli, su yalıtım malzemeleri öncesi kullanılan, yüzeyde aderansı artıran bitüm astar malzemesidir.

Avantajları

- Üzerine uygulanan bitüm esaslı sürme malzemelerin ve membranların yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.
- Soğuk olarak uygulanır, uygulaması kolaydır.
- Su bazlıdır ve çevre dostudur.
- Nemli yüzeylere de uygulanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Uygulaması kolaydır, fırça, mala veya püskürtme yardımı ile uygulanabilir.

Kullanım alanları

Temel, bodrum ve perde duvarlarda, bitüm esaslı sürme malzemelerin ve membranların uygulanmasından önce, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerin izolasyonunda kullanılır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler hafif nemli veya kuru olmalıdır. Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Yüzeyde yağ, kir, boya, kalıp artıkları var ise kazınmalı ve gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Yüzeydeki çukurlar ve çatlaklar Hammerfast tamir harçları serisinin uygun olanı ile tamir edilmeli, tamirattan sonra uygulamaya geçilmelidir. İç köşeler Hammerfast RM-150T ile yuvarlatılmalı, dış köşeler ise traşlama yöntemiyle yuvarlatılmalıdır.

Uygulama

Hammerfast Bitüm Astar yaklaşık %15-20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra fırça rulo veya tabanca ile yüzeye uygulanır. Uygulamadan 4-5 saat sonra kurur. İkinci kat uygulanmak istenirse ilk katın kurumasından itibaren geçilmelidir.

Sarfiyat

~400g/m².

Dikkat edilecek hususlar

- Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- Doğrudan güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.
- Ürünün UV dayanımı olmadığı için uygulamadan sonra mutlaka üzeri kapatılmalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra kullanılan aletler su ile temizlenmeli, kurumuş kalıntılar ise tiner ile temizlenmelidir.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

15-17 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Teknik özellikler

İçerik	Polimer modifiye bitüm emülsiyon
Renk ve görünüm	Siyah sıvı
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Sıcaklık dayanımı	-20 °C ile +80 °C arası
Kuruma süresi	4-5 saat
Tam kuruma süresi	2-5 gün
İçerik	Polimer modifiye bitüm emülsiyon
Yoğunluk	1,08±0,01 g/cm ³
Katı madde oranı	% 50
Sarfiyat	400 g/m ²

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Aletlerin temizliği

Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenmeli, kurumuş kalıntılar selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

