

**Tanımı**

Solventsiz epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, tamir ve dolgu harcıdır.

**Avantajları**

- Solvent içermez.
- Rötresizdir.
- Astar gerektirmez.
- Yüksek yapışma, basınç ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Kimyasal dayanımı yüksektir.
- Beton, çelik, tahta, taş gibi yapılarla yüksek yapışma sağlar.
- Su geçirimsizdir.

**Kullanım alanları**

- Geniş çatlakların ve boşlukların doldurulmasında,
- Makine temellerinde,
- Betonarme yapı sistem bileşenlerinin onarımında,
- Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
- Zemin tamirat ve düzeltme işlerinde,
- Prefabrik yapıların ankrajında,
- Yatay yüzeylerde filiz ekiminde,
- Esnek olmayan derzlerde ve köprü mesnetlerinde,
- Geniş çatlakların onarımında,
- Köprü taşıyıcı plakalarda,
- Epoksi ve poliüretan zemin kaplama öncesi tamirat ve doldurma amaçlı,
- Yer altı yapıları, liman, iskele, mendirek gibi deniz yapılarının onarımında kullanılabilir.

**Uygulama sınırları**

Kap ömrü	~30 dak.*
İşlenebilme süresi	~40 dak.*
Trafiğe açma zamanı	24 saat*
Tam kürlenme süresi	7 gün*
Uygulama kalınlığı	4 mm - 60 mm (Büyük alanlarda max. 30 mm)
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
Servis sıcaklığı	-15 °C / +75 °C
Karışım oranı	A=1 kg, B=2 kg, C= 21 kg

\* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

**Yüzey hazırlığı**

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Beton, çimento, sıvalar kuru ve priz süresini tamamlamış olmalıdır. Uygulama zeminindeki birikmiş sular giderilmelidir. Astar gerektiren yüzeylerde Hammerfast EP-110 epoksi astar ile veya Hammerfast EP-240'ın A ve B bileşenlerinin max. % 10'u ile astarlama yapılmalıdır. Uygulaması yapılacak betonun en az 225 kg/cm<sup>2</sup> basınç mukavemetinde olması, 28 günlük küürünü tamamlamış olması ve bu süre sonunda en çok % 4 nem içermesi gereklidir. Nemli yüzeylerde uygulamada Hammerfast EP-145 ile astarlama yapılmalıdır. Çelik yüzeylere uygulamada, parlak metal çıkana kadar kum püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir. Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir.

**Uygulama**

Paketler bölünmeden ve karışım oranları değiştirilmeden karıştırılmalıdır. B bileşeni, A bileşenine eklenerek 3-4 dakika homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. Daha sonra C bileşeni eklenir ve homojen bir karışım elde edinceye kadar 3-5 dakika daha karıştırılır.

Harç karıştırıldıktan hemen sonra hazırlanmış alana akış kısa mesafe yönüne doğru olacak şekilde ve tek taraftan dökülüp mala ile iyice yerleştirilir. Dökme işlemi en alt kottaki bir noktadan, sürekli bir şekilde, harçlanacak alan tamamen kapanana kadar devam etmelidir. En üst kotta bir hava deliği bırakılarak havanın dışarı çıkması sağlanmalıdır.

Grout uygulamalarında; harç kalıbın yalnızca bir tarafından ve kesintisiz dökülmeli, çengel uçlu çelik bir tel kullanılarak malzemenin iyice yerleşmesi sağlanmalıdır. Kalıplar 24 saatten, ayar takozları 2 günden önce alınmamalı, Makine işletmeye alındıktan sonra civataları kontrol edilmelidir.

**Sarfiyat**

1 mm kalınlık için 2 kg/m<sup>2</sup>'dir.

**Teknik özellikler**

Renk / görünüm	Kum sarısı / yarı akışkan
Kimyasal yapı	Epoksi reçine
Yoğunluk	A+B= 1,90±0,05 kg/lt (+20 °C 'de)
Eğilme dayanımı	1 gün= 10 N/mm <sup>2</sup> 7 gün= 25 N/mm <sup>2</sup>
Basınç dayanımı	1 gün= 40 N/mm <sup>2</sup> 7 gün= 70 N/mm <sup>2</sup>
Yapışma dayanımı	> 3,0 N/mm <sup>2</sup>

**Dikkat edilecek hususlar**

- Islak ve donmuş ve nem oranının % 4'ün üzerindeki yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlar, 24 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.
- Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Ürünün setleri kullanıma hazırdır, kullanım veya karıştırma esnasında inceltici türevi malzemeler kullanılmamalıdır.
- Bileşenler el ile karıştırılmamalı, mekanik karıştırıcı yardımı ile karıştırılmalıdır.
- Uygulama esnasında ortam, yüzey ve malzeme sıcaklığı belirtilen sınır değerler içerisinde olmalıdır.
- Yapıştırıcının açık zamanı ve kuruma ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir.
- Özellikle sıcak ortamlarda hemen kullanılacak kadar karışım yapılmalı veya karışım yapıldıktan sonra karışım kovaında bekletilmemeli, geniş yüzey alanı olan bir kaba veya uygulama zeminine aktarılmalıdır.

**Güvenlik önlemleri**

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulama esnasında sigara içmeyiniz.

**Depolama ve raf ömrü**

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +5 °C ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda 24 ay süreyle depolanabilir.

**Ambalaj**

24 kg'lık set:

A bileşeni	: 1 kg sıvı
B bileşeni	: 2 kg sıvı
C bileşeni	: 21 kg toz

**Aletlerin temizliği**

Kullanılan alet ve ekipmanlar uygulama sonrasında selülozik tiner veya uygun solvent ile temizlenmelidir.

**Kalite belgeleri**

- ISO 9001:2015

**AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara

Tel : +90 312 815 48 15

Fax : +90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Web : www.ayk.com.tr

AYK Yapı Kim. Ltd. Şti. ürünün yukarıda belirtilen uygulama talimatlarına ve şartlarına uyulmaması veya kullanım amacı dışında kullanılması durumunda oluşabilecek uygulama hatalarından sorumlu değildir ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.