

Hammerfast H-602

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 20.02.2020

Revizyon no : 02

Tanımı

Tek bileşenli, solvent esaslı, butadien bazlı bir yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Altın ısıtılmalı sistemler için uygundur.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Açık renklidir leke yapmaz.

Kullanım alanları

Duvardan duvara halı ve tekstil yer döşemelerinin yapıştırılmasında, esnek PVC zemin döşemelerinin yapıştırılmasında, PU ve latex kaplı yer döşemelerinin yapıştırılmasında, oto izolasyon fitillerinde, sünger ve benzeri maddelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama sınırları

Buharlaştırma zamanı	15-20 dak.
Açık zamanı	45-60 dak.
Uygulama ortam ve zemin sıcaklığı	+ 10 °C / +30 °C
Sıcaklık dayanımı	Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 °C'ye dayanıklıdır.

Not: 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Hammerfast RM-150 tamir harcı ile tamiratlmalıdır. Düzgün olmayan zeminler Hammerfast SL serisi kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeye ve yapıştırılacak malzemeye (her iki yüzeye de) Hammerfast H-602 fırça yardımı ile sürülür. Yapıştırıcıdan en iyi neticeyi alabilmek için iki taraflı uygulamak gerekmektedir. 15-20 dakika beklendikten sonra yapıştırıcı sürülmüş yüzeyler birbirine yapıştırılır.

Sarfiyat

300-350 g/m².

Teknik özellikler

İçerik	Solvent esaslı, bütadien bazlı
Renk ve görünüm	Sarı renkli sıvı
Yoğunluk	0,65-0,70 g/cm ³
Kaynama noktası	112 °C
Parlama noktası	4,4 °C (Kapalı kapta)

Dikkat edilecek hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı en az +10 °C ve üzeri olmalıdır.
- Uygulama esnasında elektrikle çalışan cihazların düğmelerini kapatın (kapı zilleri, buzdolabı, elektrik sobaları v.b. gibi).
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.
- Ağız açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Yapıştırıcı buharları patlayıcı gaz karışımı oluşturur. Kullanım sırasında ve sonrasında yeterli havalandırma olan alanlarda kullanın.
- İyi havalandırılmış bir ortamda depolanmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Uygulama esnasında sigara içmeyin.
- Ürün güvenlik bilgi formu ve etiketinde belirtilen uyarılara uyunuz.
- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, iyi havalandırılmış ve serin bir ortamda, güneş ışığı ve dondan korunarak, üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süre depolanabilir. Son kullanma tarihi geçen ürünler verilen garanti kapsamı dışındadır.

Ambalaj

3 kg ve 15 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara

Tel : +90 312 815 48 15 / Fax : +90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr / Web : www.ayk.com.tr

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.