

Tanımı

Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır çelik ve plywood kalıp ayırıcısıdır.

Avantajları

- Kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar.
- Kullanıma hazırdır, uygulaması basit ve kolaydır.
- Betonda düzgün ve lekesiz yüzey sağlar.
- Betonda hava kabarcıklarının çıkartılmasını kolaylaştırır.
- Kalıp maliyetini ve işçiliğini önemli ölçüde azaltır.
- Kalıbın, verimlilik ve kullanım ömrünü artırır.
- Çelik kalıplar başta olmak üzere bütün kalıplar için uygundur.
- Paslanmayı önler, kalıplarda temizlik işlemlerini azaltır.
- Isı ve buhar kütü uygulamalarına dayanıklıdır.

Kullanım alanları

Kür uygulamalı, savurmalı ve geniş yüzeyli/detaylı beton kalıplarında kesin etkin sonuç alınabilmesi amacı ile geliştirilmiştir.

- Çelik kalıp yüzeylerde,
- Ahşap/plywood kalıp yüzeylerde,
- Plastik kalıp yüzeylerde,
- Tünel kalıp sistemlerinde,
- 80 °C'ye kadar ısıtılmış kalıp sistemlerinde kullanılır.

Uygulama

Kalıp yüzeyinin temizliği sağlandıktan sonra kullanıma hazır haldeki Hammerfast KA-100 fırça, rulo veya ince çaplı pulverizatör ile kalıp yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanır. Tek kat ince bir uygulama yeterlidir. Akıntılar ve fazlalıkların oluşması engellenmelidir. En iyi sonuç, en ince tabaka şeklinde uygulanması sonucu elde edilebilir. Fazla kullanım betonda yüzey tozlanmasına neden olur.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Açık sarı renk akışkan sıvı
Yoğunluk	0.862 ±0,03 kg/lit (20°C'de)
Akma noktası	-9 °C
Parlama noktası	210 °C
PH değeri	6-7

Sarfiyat

Kalıpların yüzey durumlarına ve uygulama şekline bağlı olarak 20-40 m²/lt yer kaplanabilir. Ahşap kalıp sistemleri gibi emici kalıp sistemlerinden dolayı sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir. Sarfiyat şantiye koşullarında yapılan ön testler ile belirlenmelidir.

Dikkat edilecek hususlar

- Dondan korunmalıdır.
- Püskürtme elemanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Herhangi bir yabancı madde ilavesi yapılmamalıdır.
- Fazla kullanım ekonomik olmayıp aynı zamanda betonda aşırı yüzey tozlanmasına sebep olur.
- Uygulama havalandırılması yeterli bir ortamda yapılmalıdır.
- Ürün dona maruz kalmış ise çözülmesini sağlamak için, kesinlikle ateşe maruz bırakılmamalı, oda sıcaklığındaki bir yere alınarak kendiliğinden çözülmesi beklenmeli ve kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller sabunla ve bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +5 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 2 yıl süreyle depolanabilir. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Ambalaj

30 lt'lik plastik bidonlarda veya 210 lt'lik saç varillerde satışa sunulur.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2008

