

Tanımı

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı parlak zemin cilasıdır.

Avantajları

- Solvent içermez,
- Uygulaması kolaydır,
- Parlaklık ve canlılık veren koruyucu bir tabaka oluşturur,
- Çizilme, iz ve yıpranmalara karşı korur.

Kullanım alanları

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi yüzeylere uygulanabilir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyinin temizlenmesi gerekli ise Hammerfast R 1000 kir ve cila sökücü ile temizlenmelidir.

Uygulama

Hammerfast PU Traffica Shiny cılayı iyice çalkaladıktan sonra cam peluşu ile metrekarede yaklaşık 50g/m² olacak şekilde eşit bir biçimde döşemeye uygulayınız. En az 2-3 kat uygulanmalıdır. Zemini kullanmadan önce bir gece kurumaya bırakınız.

Sarfiyat

50 g/m².

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Şeffaf sıvı
İçerik	Su bazlı poliüretan esaslı
Yoğunluk	1,00±0,05 kg/lt*
Uygulama sıcaklığı	+15 °C / +30 °C
İlk kuruma	3 saat*
Trafiğe açılma süresi	24 saat*
Son kuruma	10 gün*

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Cılayı kullanmadan önce bidonu iyice çalkalayınız.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Zeminden ısıtmalı döşemelerde ısıtma sistemi uygulamadan 1 gün önce kapatılmalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir.
- Uygulama esnasında ortam ve zemin sıcaklığı +15 °C/+30 °C arası olmasına dikkat edilmelidir.
- Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda cılanın kuruma süresi uzarken, yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamda kuruma süreleri azalır.
- Cılanın kuruma süresi zeminin sıcaklığına ve emiciliğine göre değişmektedir.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- El, yüz, vücut ve gıda maddelerinde kullanmayınız.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

10 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

