

Tanımı

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, emici olmayan sırlı, parlak ve pürüzsüz yüzeyler için geliştirilmiş silan esaslı astar malzemesidir.

Kullanım alanları

Epoksi ve poliüretan esaslı yüzey kaplama malzemeleri öncesinde, izolasyon uygulamaları öncesinde, emici olmayan beton, seramik, fiberglass, cam, seramik v.s. gibi sırlı yüzeylerde uygulama öncesi aderansı artırmak, son kat malzemenin daha iyi tutunmasını sağlamak amacı ile kullanılır. Tozlu yüzeyler için tavsiye edilmez.

Avantajları

- Tek bileşenlidir ve uygulaması kolaydır,
- Emici olmayan parlak ve sırlı yüzeylere mükemmel uyum sağlar,
- Düşük viskozitelidir,
- Film tabakası oluşturmaz,
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir,
- Şeffaf görünümlüdür,
- Yeni kesilmiş derzler için uygundur,
- Hızlı kurur,
- Uygulandığı yüzeyin mukavemetini ve yapışma aderansını artırır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam ve temiz olmalıdır. Uygulama yüzeyi yağ, toz, kir ve gevşek malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeye yapışmış kirlilikler taşıma veya kumlama yöntemiyle giderilmelidir. Yüzeyde toz varsa endüstriyel süpürgeler ile giderilmelidir. Astar uygulaması yapılacak yüzeyler çukur, kırık ve çatlak gibi hatlar içermemelidir ve tozumamalıdır.

Uygulama

Hammerfast PU-102 SLN kullanılacak miktar kadar ayrı bir kaba alınarak kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı tamamlanmış zeminlere fırça veya rulo ile tatbik edilir. Uygulama ortam koşulları min.+5 °C 'de, zemin sıcaklığı da min. +8 °C olmalıdır. Daha soğuk ortam koşullarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyin dokusuna göre 1 veya 2 kat uygulanır. Derzler için kullanıldığında derz taban fitili yerleştirilmeden kullanılmalıdır.

Sarfiyat

~ 50 g/m².

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltmemelidir.
- Fazla nemli (bağıl nem %5 üzeri) ve ıslanmış yüzeylerde uygulama yapmaktan sakınılmalıdır.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Taze betona uygulanmaz.
- Derzler için kullanıldığında derz taban fitili yerleştirilmeden kullanılmalıdır.
- Uygulama ortam koşulları min.+5 °C 'de, zemin sıcaklığı da min. +8 °C olmalıdır.
- Uzman kişilerce uygulanmalıdır.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Açık sarı sıvı
İçerik	Silan esaslı solventli
Renk	Saydam
Yoğunluk	0,90 g/cm ³
Tam kürlenme süresi	30 dakika
Sarfiyat	50 g/m ²

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir

Güvenlik önlemleri

- Solvent içerir, yanıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Sadece yeterli havalandırma sağlanmış alanlarda ve açık çalışınız. Kapalı alanlarda solvent kokusu oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır, gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz, alerjiye sebebiyet verebilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, standart şartlarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

2.5 lt'lik teneke ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra solvent ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

