

Tanımı

Solventsiz, akrilik kopolimer esaslı, linoleum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı uygulamaları için geliştirilmiş yüksek mukavemetli ve hızlı kuruma özelliğine sahip yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Solvent içermez,
- Hızlı ve güçlü yapıştırma,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Isı değişimlerine dayanıklıdır,
- Uygulaması kolaydır.

Uygulama alanları

Linoleum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı uygulamaları, PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamalarında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

İç mekânlarda; tesviye edilmiş beton döşeme, prefabrike beton, çimento bazlı şap, alçı bazlı şap gibi yüzeylere uygulanabilir. Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama sınırları

Ağdalaşma zamanı	5-10 dakika*
Çalışma zamanı	15-20 dak.*
Trafığe açma zamanı	24 saat*
Son kuruma	72 saat*
Uygulama sıcaklığı	+15 °C / +30 °C

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin yağ ve kirden arındırılmış, tesviye edilmiş ve emici olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı, Hammerfast Platinum uygulamasından en az 24 saat önce Hammerfast RM-150 kullanılarak tamir edilmelidir. Düzgün olmayan zeminler Hammerfast SL serisi kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Hızlı uygulama istenen yerler Hammerfast RM-150 R & SL-272 Rapid ürünleri kullanılmalıdır.

Uygulama

Kullanımdan önce Hammerfast Platinum iyice karıştırılmalıdır. Zemin ile ilgili hazırlıklar bittikten sonra yapıştırıcı zemine dökülerek zeminin durumuna göre uygun üçgen dişli taraklı mala ile yapıştırıcı zemine yayılır. Yaklaşık 5-10 dakika bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Yapıştırma işleminin hemen ardından kaplama malzemesine baskı yapılarak yapıştırıcıya temas etmeyen kısımlar yapıştırılır ve hava boşlukları giderilir. Kaplama birleşim kaynağı ancak uygulamadan 24 saat sonra yapılabilir.

Sarfiyat

Kullanılan tarak boyutuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 250-300 g/m²'dir.

Teknik özellikler

Renk / görünüm	Krem / yarı akışkan sıvı
İçerik	Akrilik kopolimer esaslı
Yoğunluk	1,30±0,05 kg/lt
Isı dayanımı	+70°C (zeminden ısıtılmalı sistemlerde)

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast Platinum kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Ağdalaşma gerçekleşikten (5-10 dk.) sonra kaplama malzemesi yapıştırılmalıdır.
- Zeminden ısıtılmalı döşemelerde ısıtma sistemi kaplamadan 10 gün önce çalıştırılmalı ve kaplama sırasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir.
- Optimum çalışma koşulları 18-25 ° C / 64-77 ° F, zemin sıcaklığı ise 15 ° C / 59 ° F'dir. Bağıl nem % 75'in altında olmalıdır. Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yapıştırıcının kuruma süresi uzarken, yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamda yapıştırıcının kuruma süreleri azalır.
- Kaplamaların birleşim yerleri kaynağı, yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.
- Yapıştırıcının açık zamanı ve kuruma süresi zeminin sıcaklığına ve emiciliğine göre değişmektedir.

Güvenlik ve uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

18 kg'lık plastik kovalarda satışa sunulmuştur.
1 Palet = 44 kova = 792 kg
Palet ölçüleri 80 x 120 x 100 cm

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

