

Tanımı

Çimento esaslı, çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan kiremit renkli yüksek performanslı mahya yapıştırma harcıdır. Kırmızı, antrasit (koyu gri), kahverengi ve siyah renklerde üretilmektedir.

Avantajları

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Farklı renk seçenekleriyle üretilmektedir.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Akma ve sarkma yapmaz.

Kullanım alanları

İç ve dış mekanlardaki çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılmasında ve sabitlemesinde, kırmızı renkli su oluklarının yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama sınırları

Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +30 °C arası
Karışım oranı	6-6,5 L su/25 kg toz (%24-%26 su oranı)
Olgunlaşma süresi	5-10 dak.
Kap ömrü (Kullanılma süresi)	Maksimum 2 saat
İşlenebilme süresi (TS EN 1015-9)	> 100 dakika
Düzeltililebilme süresi (TS NE 1015-9)	≥ 7 dakika

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Beton, çimento, sıvalar kuru ve priz süresini tamamlamış olmalıdır. Yüzey aşırı emici ise veya sıcak havada uygulama yapılıyorsa nemlendirme yapılmalıdır.

Uygulama

- Ortalama 6,0-6,5 L su ile Hammerfast RM-200 düşük devirli mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Harç 5-10 dakika dinlendirilir ve daha sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ ve kirden arındırılıp ıslatılarak Hammerfast RM-200 Harcı ile kiremit montajına başlanır.
- Mahyalar çatı omurgasına yerleştirilirken mahya harcı ile girintilerden birbirine yapıştırılır ve boşluk kalmayacak şekilde doldurulur.
- 1 saat sonra nemli sünger ile temizlenip şekil verilir.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Renkli ince toz
Basınç dayanımı	M10
Yapışma bağ dayanımı	> 0,5 N/mm ²
Yoğunluk (TS EN 1015-10)	1,50-1,55 kg/l
Agrega en büyük tane büyüklüğü (TS EN 1015-1)	≤ 2 mm
Yangına tepki (TS EN 13501-1)	A1

Sarfiyat

1 adet mahya için 600 gr.

Dikkat edilecek hususlar

- Karışıma sonradan ekstra su ilavesi ve herhangi bir katkı ilave etmeyiniz.
- Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
- Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
- +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 10 kat istifile, rutubetsiz ve kuru ortamda, güneş ışığı ve dondan korunarak, üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süre depolanabilir.

Ambalaj

25 kg'lık dört katlı kraft torbalarda satışa sunulmuştur.
(1 Palet = 60 torba = 1500 kg / Palet ölçüleri 80x120 cm, h=100)

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.



04.478

