

Tanımı

Çimento esaslı baskı beton sistemlerinde eskitilmiş etki veren, aynı zamanda betonu renklendiren toz kalıp ayırıcıdır.

Avantajları

- Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını önleyerek, kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar,
- Beton yüzeyinde eskitilmiş efekt verir,
- Değişik renkleri ile estetik bir görüntü sağlar,
- Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önler,
- Kalıp desenlerinin beton üzerinde tam olarak transferini sağlar.

Kullanım alanları

Çimento esaslı baskılı beton sistemlerinde kullanılan kalıplarda kullanılır.

Uygulama

Beton yüzey sertleştiricisi yapılmış ve perdahlaması bitmiş betona, Hammerfast RM-450 kalıp ayırıcı, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Yaklaşık 1-2 gün sonra kalıp uygulanan yüzey istenilen eskitilmiş görüntü derecesine göre basınçlı su ile yıkanır. (Yüksek basınçlı su daha az eskimiş görüntü verirken, düşük basınçlı su ile yıkama daha fazla eskitilmiş yüzey görüntüsü sağlar).

Sarfiyat

0,150-0,200 kg/m²

Teknik özellikler

Renk	Gri / Beyaz
İçerik	Çimento esaslı özel toz karışım
Yoğunluk	1,05 kg/L

Dikkat edilecek hususlar

- Don veya don riski olan, yağmur ve direkt güneş ışığında uygulama yapılmaz.
- +5 °C ile +30 °C arası sıcaklık aralığında uygulama yapılmalıdır.
- Deri ile temasında tahriş edebilir.
- Uygulama esnasında gerekli kişisel donanımlar kullanılmalı ve çalışma ortamı havalandırılmalıdır,
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve hemen doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Depolama Koşulları: +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıkta nemden korunarak 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

15 kg'lık kraft torbalarda satışa sunulmuştur.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

