

Hammerfast Terrazzo 1500

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 25.01.2016

Revizyon no : 02

Tanımı

Çimento esaslı, kullanıma hazır terrazzo sistem bağlayıcı karışımıdır.

Avantajları

- Yüksek çekme ve basınç mukavemetine sahiptir,
- Hızlı kurur,
- Kullanıma hazırdır ve uygulaması kolaydır,
- Rahat kullanım imkânı,
- Yoğun yaya trafiğine dayanıklıdır,
- Suya, dona ve ısı değişimlerine dayanıklıdır.

Uygulama alanları

Binaların iç ve dış uygulamalarında, hastanelerde, otoparklarda, marketlerde, alışveriş merkezlerinde, galerilerde, havaalanlarında, otellerde kullanılabilir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey; toz, boya, kir, deterjan v.b. tutunmayı önleyici maddelerden arındırılarak, temiz, kuru, düzgün ve sağlam olması sağlanmalıdır. Tamir gereken yüzeyler Hammerfast RM-150 tamir harcı serisi ile en az bir gün önceden onarılmalıdır. Gözenekli yüzeyler nemlendirilmelidir.

Uygulama

25 kg'lık Hammerfast Terrazzo 1500, yaklaşık 2,0-2,5 L temiz su ile düşük devirli elektrikli bir mikser yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karışımın homojen olmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan karışım uygulama alanına eşit miktarda yayılarak çelik mala ile veya helikopter makinası ile yüzeyi düzlenmelidir. Uygulamadan en az 48-72 saat sonra zımparalama işlemine geçilir.

Sarfiyat

1 cm kalınlık için 11-12 m²/kg.

Teknik özellikler

Karışım oranı	2,0-2,5 L su ile
Uygulama sıcaklığı	+10°C ile +30°C arası*
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C arası
Trafiğe açma süresi	8 saat sonra*
Çekme dayanımı (28 gün)	>2 N/mm ² (betondan kopma)
Basınç dayanımı (28 gün)	~ 30 N/mm ²

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Ortam sıcaklığı +10°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı ilave etmeyiniz.
- Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan, yağmurdan, doğrudan güneşin etkisinden ve dondan korunmalıdır. Uygulama yapılan yüzey 24 saat yağmurdan korunmalıdır.
- Dayaniksız ve gevşek zeminlere uygulanmaz, çok pürüzsüz ve parlak yüzeylerde pürüzlendirme yapılmalıdır.
- Altın ısıtmalı sistemlerde uygulama öncesi ısıtma kapatılmalıdır.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvelik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Ambalaj

Net 25 kg'lık Kraft torba.

(1 Palet = 60 torba = 1500 kg / Palet ölçüleri 80x120 cm, h=100 cm)

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015
- TS EN 1504-2
- CE



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara

Tel : +90 312 815 48 15 / Fax : +90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr / Web : www.ayk.com.tr

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.