

Hammerfast UVX-F Havuz Boyası

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenleme tarihi: 20.02.2020

Revizyon no : 02

Tanımı

Poliüretan akrilik esaslı, iki bileşenli havuz boyasıdır.

Avantajları

- Uygulaması kolaydır,
- Dış etkenlere ve UV ışınlarına dayanımlıdır,
- Ek yeri oluşturmaz,
- Metal yüzeylere uygulanabilme imkânı.

Kullanım alanları

Havuzlarda; seramik ve fayans üzerine, metal yüzeylere uygulanabilir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey boya, zift, küre malzemesi ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi sağlam ve temiz olmalıdır.

Uygulama

Uygulama öncesi yüzeyler şeffaf astar ile astarlanmalıdır. Hammerfast havuz boyası %10-%20 oranında selülozik tiner ile inceltirilip fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

Sarfiyat

150-200 g/m²

Teknik özellikler

Renk / görünüm	Mavi / Parlak sıvı
Yoğunluk	1,34 g/ml
Katı madde (Ağırlıkça)	% 65
Parlaklık	80-95
Kuruma süresi	~2 saat
İnceltme oranı	% 10-20 (Tiner ile)
Sarfiyat	10-12 m ² /L

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yatay ve dikey cephelerde uygulanabilir. Çatlama yapmaz,
- Kesinlikle belirtilenler dışında yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Açık alanda veya iyi havalandırılan mekânlarda uygulanmalıdır.
- Ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Yetkili ve eğitimli kişilerce uygulanmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

1 kg, 3 kg ve 18 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra aromatik solventle temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara
Tel : +90 312 815 48 15 / Fax : +90 312 815 48 16
E-mail : info@ayk.com.tr / Web : www.ayk.com.tr

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.