

Tanımı

Solventli, silan esaslı, emici doğal taş, tuğla kaplı dış cephelerin yalıtımı için şeffaf, emprenye olan, doğal görünümü bozmayan su itici ve koruyucu malzemedir.

Avantajları

- Düşük viskozitelidir.
- UV ışınlarına dayanımlıdır.
- Şeffaftır, uygulandığı yüzeyde renk ve görünüm değişikliğine sebep olmaz.
- Su buharı geçirimsizliğine izin verir.
- Uygulandığı yüzeyin su geçirimsizliğini azaltır, su itici özellik kazandırır, tozumu engeller, aşınma dayanımını artırır.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

Kullanım alanları

İç ve dış mekânlarda, traverten doğal taş kaplamalarda, dekoratif tuğla, doğal ve yapay taş, mermer, granit, tarihi eser, anıt yüzeyleri, çimento esaslı yüzeylerde, derz boşluklarında, dış etkenlerden ve atmosferik gazların etkilerinden korumak amaçlı kullanılır.

Yüzey hazırlığı ve Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey boya, zift, kür malzemesi ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey doygun hale gelinceye dek fırça, rulo ya da püskürtme tabancası ile uygulanmalıdır. Emiciliği yüksek olan yüzeylerde ilk katın uygulamasından sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

Sarfiyat

~250 g/m²

Teknik özellikler

Renk / görünüm	Şeffaf sıvı
Yoğunluk	1,05 g/ml
Kuruma süresi	3-4 saat
Başlangıç Çekme yap. Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +30 °C arası

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- Doğrudan güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra kullanılan aletler su ile temizlenmeli, kurumuş kalıntılar ise tiner ile temizlenmelidir.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

10 kg'lık plastik bidon.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

