

Hammerfast WP-550 S

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme : 20.02.2020

Revizyon no : 02

Tanımı

Bitüm modifiyeli, solvent esaslı, tek bileşenli, süper elastik bitüm solüsyonudur.

Uygulama alanları

İstinat ve perde duvarlarında, temeller, temel bodrumlarında, perde duvarlarda, köprüler, su kanalları, su boruları ve gizli derelerde, galeri ve temel kazıklarında, ıslak hacimlerde, havuzlarda kullanılır.

Saç, çelik, demir, metal yüzeylere uygulanabilir. Beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilir.

Avantajları

- Süper elastiktir,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Suya ve rutubete dayanıklıdır,
- Ekonomiktir,
- Uygulanması kolaydır, rulo, fırça ve püskürtme ile kolaylıkla uygulanır,
- Uzun çalışma süresine sahiptir,
- Toprakta kaynaklanan dış etkilere dayanıklıdır,
- Yatay, dikey ve düşey yüzeylere uygulanabilir,
- Eksiz ve bütün bir yapı oluşturur,
- Isı değişimlerine dayanıklıdır,
- Çatlakları kapatır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde gevşek ve hareketli parçalar varsa bunlar kaldırılmalı ve tamir harcı ile doldurulmalıdır. Genleşme ve hareketli derzler Hammerfast PU elastomerik derz dolgusu ile doldurulduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama

Kullanımdan önce Hammerfast WP-500 S iyice karıştırılmalıdır. Rulo, fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanabilir. Kurumu süresi yaklaşık 2 saattir. Birden fazla kat uygulanacaksa katlar arası birer gün beklenmelidir.

Yüksek basınca dayanması istenen uygulama alanlarında, uygulama esnasında file, keçe, cam tülü, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye yapılabilir. En az iki kat uygulama yapılmalıdır, inceltilmesi gereken durumlarda selülozik tiner ile inceltilir.

Sarfiyat

Tek katta 600 g/m²

Teknik özellikler

Renk / Görünüm	Siyah renk sıvı
Ambalaj	15 kg teneke
İçerik	Bitüm modifiyeli, solvent esaslı
Uzama	%1000 süper elastik
Kuruma süresi	2 saat
Sarfiyat	600 g/m ² (tek katta)
Uygulama yüzey sıcaklığı	+5 °C / + 25 °C

Not: 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı en az +5 °C / +25 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Pozitif yöndeki uygulamalara uygundur, negatif yönde su yalıtım için uygulanmaz. Yani sadece su ile temas edecek yüzeye uygulanmalıdır.
- Ortam sıcaklığına göre kuruma sürelerinde farklılık gözlenebilir.
- Kapalı ortam uygulamalarında havalandırmanın iyi olması ve gaz maskesi kullanılması gerekmektedir.

Güvenlik ve uyarılar

- Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Uygulama esnasında sigara içmeyin.
- Ürün güvenlik bilgi formu ve etiketinde belirtilen uyarılara uyunuz.
- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

15 kg'lık teneke ambalajlarda satışa sunulur.

1 Palet = 44 teneke = 660 kg

Palet ölçüleri 80 x 120 x 100 cm

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

ISO 9001:2015



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara

Tel : +90 312 815 48 15 / Fax : +90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr / Web : www.ayk.com.tr

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.