

Hammerfast Pasttile

Akrilik Dispersiyon Esaslı, Solventsiz, D2TE Sınıfı, Kullanıma Hazır Yapıştırıcı



Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, uzatılmış çalışma süresi ve kayma özelliği azaltılmış, elastik hazır pasta tipi yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Fenol formaldehit ve solvent içermez,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır,
- Esnektir, ısı değişimlerine dayanıklıdır,
- Uygulaması kolaydır,
- Küf ve rutubete karşı dayanıklıdır,
- Çatlama, aşınma, şişme ve kabarma yapmaz.

Kullanım alanları

- İç mekânlarda yatay ve dikey, dış mekânlarda dikey ve emici yüzeylere, alçı panel, betopan, kontrplak, sunta, MDF, masif ve ahşap gibi esnek kuru ve düzgün zeminlere; karo, seramik, porselen, fayans, doğal ve yapay taş, dekoratif tavan ve duvar panellerinin yapıştırılmasında,
- Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında,
- Seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarında,
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılmasında,
- İç mekânda tüm seramik çeşitlerinin yer ve duvarda esnemeye maruz kalan zor yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, yağ ve kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yapışacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmeli, var ise Hammerfast RM-150 tamir harcı ile tamir edilmelidir. Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın sağlamlığı kontrol edilmeli kabaran kısımlar kazınmalı gerekli tamirler yapıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama

Uygulamaya başlamadan önce ürün iyice karıştırılıp, daya iyi bir yapışma elde edebilmek için malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra yapıştırılacak malzeme ebadına uygun taraklı mala ile taraklanır. En fazla 30 dakika içinde yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Taraklanan harç üzerine yapıştırılacak malzeme, lastik çekici ile veya kuvvet uygulanarak yapıştırma işlemi yapılmalıdır. Isı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında noktasal veya çizgisel uygulama yapılmalıdır. Yapıştırıcının kaplama malzemelerinin arka tarafının en az %80'ine temas etmesi sağlanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

1, 5, 15 ve 25 kg'lık plastik ambalajlarda satışa sunulur.

Sarfiyat

Kullanılan tarak boyutuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 3-4 kg/m²'dir.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Teknik özellikler

Renk	Krem
Görünüm	Tiksotropik
Sınıf	D2TE
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Servis sıcaklığı	-30 °C ile +80 °C arası
Açıkta bekletme süresi	Max. 30 dakika
Derz doldurma süresi	24-48 saat
Başlangıç çekme- yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Suya daldırmadan sonra yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²
Isıyla yaşlandırma sonrası yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Donma çözünme sonrası yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Kayma	≤ 0.5 mm

* 20±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve ürün içerisine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.
- Fazla nemli ve ıslanmış yüzeylerde uygulama yapılmaz.
- Max. 30 dakika içinde uygulama bitirilmelidir.
- Uygulamadan sonra son kuruma süresi boyunca su ile teması engellenmelidir.
- Uygulama esnasında kaplama yüzeyine bulaşan malzeme kurumadan hemen temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası olmalıdır.
- Mevsimsel olarak ürünün kuruma süresi değişiklik gösterebilir.
- Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda ürünün çalışma ve kuruma süresi kısılabilir.
- Altan ısıtım sistemlerinde uygulama öncesi ısıtma kapatılmalıdır.
- Uygulama esnasında direk güneş ışığı hava akımları ve dondan korunmalıdır.
- Çalışma esnasında ara sıra ürünü karıştırınız.
- Büyük ebatlı ve düşük emiciliğe sahip ürünlerde çimento esaslı yapıştırma harçlarının kullanılması tavsiye edilir.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Kalite belgeleri

- CE / ISO 9001 / ISO 14001



AYK Yapı Kimyasalları San ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara
Tel : +90 312 815 48 15
Fax : +90 312 815 48 16
E-mail : info@ayk.com.tr
Web : www.ayk.com.tr

AYK Yapı Kim. Ltd. Şti. ürünün yukarıda belirtilen uygulama talimatlarına ve şartlarına uyulmaması veya kullanım amacı dışında kullanılması durumunda oluşabilecek uygulama hatalarından sorumlu değildir ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10.05.2023 / Rev.:03

