

Tanımı

Dispersiyon esaslı duvar kâğıdı yapıştırıcısı.

Avantajları

- Çalışma süresi uzundur,
- Uygulaması ve temizlemesi kolaydır,
- Kûf ve mantar oluşurmaz.

Kullanım alanları

Duvar kâğıtlarında, kâğıt kaplı plastik folyolarda, tekstil duvar kâğıtlarında, PVC folyolarda, vinil kâğıtlarda, CMC yapıştırıcılarına katkı olarak kullanılır.

Uygulama sınırları

Açık zamanı	30 dakika
Uygulama sıcaklığı	+10°C / +30°C
Alt yüzey uygulama sıcaklığı	Max. +20 °C
Sıcaklık dayanımı	-20°C / +70°C

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin yağ ve kirden arındırılmış, tesviye edilmiş ve emici olmalıdır. Yüzey basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı, Hammerfast Wallest uygulamasından en az 24 saat önce Hammerfast RM-150 kullanılarak tamir edilmelidir. Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın sağlamlığı kontrol edilmeli kabaran kısımlar kazınmalı gerekli tamirler yapıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama

Duvar kâğıtlarına bir rulo veya fırça yardımı ile sürülerek uygulanır. Malzeme kürlenmeden önce yapıştırılma işlemi yapılmalıdır, hava kabarcığı oluşumunu önlemek için aparat ile yüzeye baskı uygulanmalıdır.

Teknik özellikler

İçerik	Nişasta eteri ve polivinil asetat emülsiyonu
Renk ve kıvamı	Kremsi beyaz
pH	6,00 - 7,00
Yoğunluk	1,10 ±0,05 g/ml

Sarfiyat

Yüzeye bağlı olarak 200-400 gr/m².

Dikkat edilecek hususlar

- Islak veya nemli zeminlere uygulamayın.
- Emici olmayan parlak yüzeylere uygulanmaz.
- Güçlü rüzgâr ve güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey sıcaklığı +10 °C'den düşük olmamalıdır.

Güvenlik ve uyarılar

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

Toz bileşen	: 0,4 kg
Sıvı Bileşen	: 15 kg

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

