

Hammerfast KA-200

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 25.01.2016

Revizyon no : 02

Tanımı

Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma ahşap türü kalıp ayırıcıdır.

Avantajları

- Kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar.
- Kullanıma hazırdır, uygulaması basit ve kolaydır.
- Betonda düzgün ve lekesiz yüzey sağlar.
- Betonda hava kabarcıklarının çıkartılmasını kolaylaştırır.
- Kalıp maliyetini ve işçiliğini önemli ölçüde azaltır.
- Kalıbın, verimlilik ve kullanım ömrünü artırır.
- Bütün ahşap kalıp sistemleri için uygundur.
- Kalıplarda temizlik işlemlerini azaltır.

Kullanım alanları

Hammerfast KA-200 tüm ahşap kalıp, su kontrplağı ve benzeri ahşap kalıp sistemlerinde kullanılır.

Uygulama

Kalıp yüzeyinin temizliği sağlandıktan sonra kullanıma hazır haldeki Hammerfast KA-200 sert fırça, rulo veya ince çaplı pulverizatör ile kalıp yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanır. Hazırlanan karışım sert fırça, rulo, ince çaplı pülverizatör veya daldırma yöntemiyle uygulanır.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Beyaz renk akışkan sıvı
Yoğunluk	0,96 ±0,02 kg/lt (20°C'de)

Sarfiyat

Kalıpların yüzey durumlarına ve uygulama şekline bağlı olarak 30-50 m²/kg yer kaplanabilir. Ahşap kalıp sistemlerinin emicilikleri farklı olduğu için sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir. Sarfiyat şantiye koşullarında yapılan ön testler ile belirlenmelidir.

Dikkat edilecek hususlar

- Dondan korunmalıdır.
- Püskürtme elemanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Herhangi bir yabancı madde ilavesi yapılmamalıdır.
- Fazla kullanım ekonomik olmayıp aynı zamanda betonda aşırı yüzey tozlanmasına sebep olur.
- Uygulama havalandırılması yeterli bir ortamda yapılmalıdır.
- Ürün dona maruz kalmış ise çözülmesini sağlamak için, kesinlikle ateşe maruz bırakılmamalı, oda sıcaklığındaki bir yere alınarak kendiliğinden çözülmesi beklenmeli ve kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulamadan sonra 2-3 saat boyunca kalıplar yağmurdan veya ıslanmaktan korunmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller sabunla ve bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +5 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 2 yıl süreyle depolanabilir. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Ambalaj

25 kg'lık plastik bidonlarda veya 200 kg'lık sac varillerde satışa sunulur.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sok. No: 4 Kahrmankazan/Ankara

Tel : +90 312 815 48 15

Fax : +90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Web : www.ayk.com.tr

AYK Yapı Kim. Ltd. Şti. ürünün yukarıda belirtilen uygulama talimatlarına ve şartlarına uyulmaması veya kullanım amacı dışında kullanılması durumunda oluşabilecek uygulama hatalarından sorumlu değildir ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

