

Tanımı

Tek bileşenli, su bazlı, akrilik esaslı, dolgulu, beyaz renkli, dekoratif sıva uygulamaları öncesi, yapışma artırıcı astar malzemesidir.

Avantajları

- Mineral kaplamanın sıva yüzeyine iyi yapışmasını sağlar,
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir,
- Kullanıma hazırdır,
- Dolgulu ve beyaz renklidir,
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır ve yüzeyin mukavemetini artırır.

Uygulama alanları

Tüm yapılarda ısı yalıtım sistemi dekoratif sıva kaplamaları öncesinde, çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına uygulanabilir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Beton, çimento, sıvalar kuru ve priz süresini tamamlamış olmalıdır.

Uygulama

Uygulama öncesi Hammerfast PR-300 iyice karıştırılır, fırça veya rulo ile uygulama yüzeyine tek kat olarak uygulanır. Gerekli ise % 5 su ile inceltilir. Kuruma süresi yaklaşık 4-6 saattir. Kuruma süresinin tamamlanmasında sonra mineral kaplama uygulamasına geçilmelidir.

Sarfiyat

1 m² alana uygulamak için önerilen sarfiyat miktarı 200-250 gr'dır. Bu değer yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Beyaz sıvı
Yoğunluk	1,50-1,55 kg/l
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Kuruma süresi	4-6 saat

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast PR-300 kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Kuruma süresi tamamlanmadan (4-6) saat üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
- +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır.

Güvenlik ve uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

20 kg'lık plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

