

Tanımı

Solventsiz, tek bileşenli nem ile kurlenen, yüksek yapışma gücüne sahip, esnek poliüretan esaslı ahşap ve parke yapıştırıcısı.

Avantajları

- Solvent içermez ve zararsızdır,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Suya, neme, ısıya dayanıklıdır (Kürünü tamamlama sonrası),
- Isı değişimlerine dayanıklıdır,
- Elastik yapıya sahiptir,
- Uygulaması kolaydır.

Kullanım alanları

- Lamine, ahşap parke, laminant ve her boyuttaki ahşabın yapıştırılmasında,
- Altan ısıtılmalı sistemlerde yapıştırma işlemlerinde,
- Seramik, granit ve doğal taşların beton, ahşap, metal, betopan, alçı levhalara yapıştırılmasında,
- Her türlü ahşabın betona yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama sınırları

Açık zaman (Kullanma süresi)	90-120 dakika
Hafif yaya trafiğine açılma süresi	~ 12 saat
Sertleşme süresi	~24 saat
Tam kuruma süresi	~7 gün
Cilalama süresi	3 gün
Uygulama sıcaklığı	+10°C / +35°C

Not: 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, çatlaksız, yağ ve kirlerden arındırılmış be gerekli tamiratları yapılmış olmalıdır. Anhidrit (alçı) şaplar ve nem çekebilen emici yüzeyler Hammerfast PU-101 astar ile önceden hazırlanmalıdır. Zemindeki genel bozukluklar tesviye şapı ile düzeltilmelidir.

Uygulama

Hammerfast Pol-Ham kullanıma hazırdır. Uygun taraklı mala ile zemine uygulanır ve yapıştırma işlemi yapılır. Uygulamadan 12 saat sonra hafif yaya trafiğine açılabilir ve 3 gün sonra cilalanabilir.

Sarfiyat

0,80-1,00 kg/m²dir.

Teknik özellikler

Görünüm / Renk	Krem kıvamı / Bej
İçerik	Solventsiz poliüretan esaslı
Yoğunluk	1,50±0,05 g/cm ³
Viskozimetre	30.000-35.000 Mpas
Esneklik	Elastik
Isı dayanımı	-10°C / +70°C
Shore A sertliği	~ 60
Betona yapışma mukavemeti	2,5 N/mm ²
Kopmada uzama	% 180

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Uygulama yüzeyinin nem oranı max. % 5 olmalıdır.
- Uygulama yapılacak ahşabın nem değeri tavsiye edilen seviyede olmalıdır.
- Altan ısıtılmalı sistemlerde uygulama öncesi ısıtma kapatılmalıdır.
- Uygulamadan sonra ilk kuruma süresi boyunca su ile teması engellenmelidir.
- Uygulama esnasında kaplama yüzeyine bulaşan malzeme kurumadan hemen temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 °C'nin üzerinde olmalı ve ortam nemi % 75'ten az olmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- B bileşeni 4,4'-diizosiyanat içerir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

16 kg'lık teneke ambalajlarda satışa sunulur.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra aseton, alkol veya yağ içerikli temizlik ürünleri ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

