

Tanımı

Tek komponentli, kolay uygulanabilen, boyanabilir, esnek, akrilik esaslı mastik.

Avantajları

- Hava değişimlerine uzun süre dayanarak esnekliğini korur,
- Zararlı kimyasallar içermez,
- Akma ve sarkma yapmaz,
- Uygulaması kolaydır,
- Boyanabilir,
- Neme ve suya dayanıklıdır.

Kullanım alanları

Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıvama, derz birleşimlerinde, eternit, alüminyum çatı ve cephe kaplama plakalarının birleşimlerinde, boya öncesi çatlak doldurma işlemlerinde ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.

Uygulama sınırları

Kabuklaşma süresi	~ 45 dak.
Kürlenme süresi	24 saat (2 mm kalınlık için)
Son kuruma	10 gün (5 mm kalınlık için)
Max. dolgu aralığı	30 mm
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-25°C / +70°C

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Hammerfast MR. Selanat Mastic yapılacak yüzeyde gevşek parça ve bir katman olmamasına dikkat edilmeli gevşek bir katman var ise kazınmalı temizlenmelidir. Nemli ve ıslak yüzeyler kurutulmalı ve daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama

Hammerfast Mr. Sealant Mastik tüpler halinde kullanıma sunulmuştur. Kullanım öncesi tüpün ağzı kesici yardımıyla kesilmeli ve tüp başlığını vidalanmalıdır. Daha sonra silikon tabancasına tüpü yerleştirip uygulamaya başlayabilirsiniz. Akrilik mastik uygulamaya hazırlanmış yüzeyde dolgu maksatlı kullanımda uygulama yapılacak ürünlerin derz boşluklarına sıkılmalı ve aparat yardımı ile bastırılmalıdır. Daha sonra ürün kurumaya bırakılmalıdır. Ürün nihai kurumasını tamamlamadan su ile temas ettirilmemelidir aynı şekilde dış cephe uygulamalarında da nihai kuruma gerçekleşmeden yağmurdan korunmalıdır. Yapışma ve dolgu uygulamalarında taşan malzeme kurumadan silinmelidir.

Teknik özellikler

İçerik	Akrilik esaslı
Renk	Beyaz / Gri / Kahverengi
Hacim kaybı	% 18
Yoğunluk	1,55 g/ml
Shore A sertliği	~ 50 (28 gün sonra)
Esneleme oranı	~ ± 7 %
pH	7,5-8,5
Sarkma	< 1 mm
Yapışma mukavemeti	~ 0,5 N/mm ²

Sarfiyat

1 metre uzunlukta 5x5 mm genişliğindeki derzleri doldurmak için yaklaşık 40 gr.

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast Mr. Sealant Akrilik Mastik ani yapıştırma yapmaz kuruması beklenmelidir.
- Tüplerin ağzı açık bırakılmamalıdır.
- Ağzı açılmış tüpler kullanmadan ambalajında kuruyabilir.
- Nemli, ıslak ve tozlu yüzeylere uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Su dışında herhangi bir sıvı ile karıştırılmamalıdır.
- Kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C'den düşük olmamalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Temiz ve kuru bir yerde, +5°C/+25°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, açılmamış orijinal ambalajında en fazla 12 ay süreyle depolanabilir. Ambalajlar dondan korunmalıdır.

Ambalaj

15 kg kova ve 500 gr'lık plastik tüplerde ve kolili olarak satışa sunulmuştur.

1 Koli : 25 Tüp

1 Palet : 100 Koli = 2500 Tüp

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

