

Tanımı

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, genel amaçlı bir yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır,
- Uygulaması kolaydır,
- Uzun çalışma süresine sahiptir.

Uygulama alanları

- XPS, EPS v.b. plakaların; betona, betopana, sac ve metale yapıştırılmasında kullanılır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırıcı sürülecek yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir, varsa gerekli tamiratlar yapılmalıdır.

Uygulama

Hammerfast Polayk tabanca (3 mm uç) ile püskürtülerek veya rulo ile sürülerek yüzeye uygulanır. Daha sonra yapıştırılacak materyal yapıştırıcı uygulanmış yüzey üzerine bırakılır. Baskı yapılarak veya malzemeler üst üste dizilerek kendi ağırlığınca pres uygulaması sağlanır. Prese bırakılan malzemeler 4-6 saat içinde kullanıma hazır hale gelir.

Sarfiyat

~50 g/m².

Teknik özellikler

Renk / Görünüm	Sarı/ Sıvı
İçerik	Poliüretan esaslı
Yoğunluk	1,14±0,05 kg/Lt
Isı dayanımı	-10/+70°C
İlk kuruma	4-6 saat
Açık zaman	1-2 saat
Son kuruma	7 gün

Not: 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast Polayk kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Optimum çalışma koşulları 18-25 ° C / 64-77 ° F, zemin sıcaklığı ise 15 ° C / 59 ° F'dir. Bağıl nem % 75'in altında olmalıdır. Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yapıştırıcının kuruma süresi uzarken, yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamda yapıştırıcının kuruma süreleri azalır.
- Fazla nemli (bağıl nem %5 üzeri) ve ıslanmış yüzeylerde uygulama yapmaktan sakınılmalıdır.

Güvenlik ve uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (eldiven, gözlük) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

15 kg'lık ve 3 kg'lık Teneke kutularda satışa sunulmuştur.
1 Palet = 60 Teneke
Palet ölçüleri 80*120 cm h=120 cm

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

