

Hammerfast PolGrass

Tanımı

İki komponentli poliüretan esaslı tiksotropik özellikte bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

Suni çim halı kaplamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

Kullanım Şekli

Zemine serilen çim halının ek yerlerine 30 cm genişliğinde Helmetin bezi serilir serilen bezin üzerine PolGrass poliüretan yapıştırıcı mala yardımı ile sürülür. Daha sonra yapıştırıcı üzerine halı kapatılarak kurumaya bırakılır.

Kullanım Miktarı

1 m² alan yapıştırmak için yaklaşık 200 - 500 gr. Hammerfast PolGrass A+B karışımı kullanılmalıdır

Ambalaj Şekli

20+4 kg'lık ve 5 + 1 kg'lık takımlar halinde plastik kovalarda satışa sunulmuştur.

1 Palet = 40 takım (20+4 kg'lık Ambalaj) = 960 kg

Palet ölçüleri 105*105 cm h=120 cm

Güvenlik Önlemleri

- 4.4'-Metyl-siphenyldiisocyanate içerir.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- PolGrass 2K Poliüretan Yapıştırıcıdır.

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- A ve B komponentleri takım halinde satılır.
- A ve B komponent gramajları gerekli karışım miktarları hesaplanarak düzenlenmiştir takım dahilindeki komponentler eksiksiz olarak birbirine karıştırılmalıdır.
- Hammerfast PolGrass gerekli komponentler tam olarak karıştırıldığı takdirde oda sıcaklığı altında 4 - 5 saat içinde sertleşmeye başlar.
- Fazla nemli (bağıl nem %5 üzeri) ve ıslanmış yüzeylerde uygulama yapmaktan sakınılmalıdır.
- Hammerfast PolGrass ile uygulama tek taraflı olarak yapılmalıdır ve yapıştırılan yüzeyler kür süresi tamamlanıncaya kadar baskı altında tutulmalıdır.

Teknik Bilgiler

Renk	: A Bileşeni Yeşil
Renk	: B Bileşeni Koyu kahve
İçerik	: Poliüretan esaslı 2 bileşenli
Sarfiyat	: 200 - 500 gr/m ²
Kuruma zamanı	: 4 - 5 saat kürlenme başlangıcı .
Açık zaman	: 1 - 2 saat
Viskozite	: A Bileşeni 7500 mpas
Viskozite	: B Bileşeni 650 mpas
Yoğunluk	: A Bileşeni 1,50 kg/lt
Yoğunluk	: B Bileşeni 1,25 kg/lt
Son kuruma	: 24 - 48 saat
Parlama noktası	: Yok
Isı dayanımı	: -10, +70 C ye dayanıklıdır
Suya dayanıklılık	: Su geçirmez
UV dayanımı	: Çok iyi
Esneklik	: Yarı Esnek
Basınç Dayanımı	: Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır

Raf Ömrü

9 ay (Oda sıcaklığında).

Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.+5 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta depolanmalıdır

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

Uygunluk belgesi

ISO 9001:2008