

Tanımı

Solventsiz, tek komponentli, tiksotropik, ahşap zeminlerin yapıştırılması için geliştirilmiş yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Solvent içermez,
- Birçok ahşap türü için uygundur,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Suya, neme, ısıya dayanıklıdır (Kürünü tamamlama sonrası),
- Hızlı kürlenir,
- Isı değişimlerine dayanıklıdır,
- Esnektir,
- Uygulaması kolaydır,

Kullanım alanları

- Masif ve lamine parke, ahşap kaplamalar, endüstriyel parke, ahşap bloklar ve her türlü ahşabın yapıştırılmasında kullanılır.
- Alttan ısıtılmalı sistemlerde yapıştırma işlemlerinde uygundur.

Uygulama sınırları

Açık zaman (Kullanma süresi)	45-60 dakika
Trafiğe açma süresi	12-24 saat
Servis sıcaklığı	-40°C / +70°C
Tam kuruma süresi	~7 gün
Uygulama sıcaklığı	+15 °C / +35°C

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, çatlaksız, yağ ve kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tamir yapılması gerek yüzeyler Hammerfast RM-150 tamir harçlarının uygun olanı ile tamir edilmelidir. Anhidrit (alçı) şaplar ve nem çekebilen emici yüzeyler Hammerfast PU-101 astar ile önceden hazırlanmalıdır. Zemindeki genel bozukluklar Hammerfast SL-210 tesviye şapı ile düzeltilmelidir.

Uygulama

Yapıştırıcı zemine eşit miktarda dökülerek uygun taraklı mala ile yayılır. Yapıştırma malzemesi bastırılarak yapıştırıcı ile temas etmesi sağlanır. Gerekli ise lastik tokmak kullanılır.

Sarfiyat

750-1000 g/m².

Teknik özellikler

Renk	Krem renk
İçerik	Solventsiz poliüretan esaslı
Yoğunluk	~ 1,35 kg/L
Çekme-yapışma mukavemet	2,0-2,5 N/mm ² (Betona yapışmada betondan kopma)
Kopmada uzama	% 200

Dikkat edilecek hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Uygulama yüzeyinin nem oranı max. % 4 olmalıdır.
- Yapıştırılacak kaplama malzemelerinin kullanma süresi içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır.
- Alttan ısıtılmalı sistemlerde uygulama öncesi ısıtma kapatılmalıdır.
- Uygulamadan sonra ilk kuruma süresi boyunca su ile teması engellenmelidir.
- Uygulama esnasında kaplama yüzeyine bulaşan malzeme kurumadan hemen temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +15 °C'nin üzerinde olmalı ve ortam nemi % 75'ten az olmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

10-20 kg'lık ambalajlarda.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra aseton, alkol veya yağ içerikli temizlik ürünleri ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

